INERTEEN 70/30
(LOT KA-2657)

MPLING DATE		12/2/71		12/10/71		1/3/72		3/6/72	
		PF@60, %	RESIST. X 10^9	PF@60, %	RESIST. X 10^9	PF@60, %	RESIST. X 10^9		
OM SPOUT, BEFORE FILLING DRUMS		0.858	15,850	—	—	—	—		
		0.990	14,450						
GULAR RUMS:	# 25	0.408	15,200	0.156	23,300	0.174	16,200	0.198	20,45
		0.510	17,100						
	# 27	0.306	19,250	0.240	22,600	0.426	23,150	0.282	12,30
	# 29	0.805	9,700	0.426	17,000	0.414	24,400	0.516	17,10
	# 31	0.348	11,900	0.318	13,800	0.306	25,030	0.336	21,65
	# 33	0.456	18,500	0.966	8,100	0.420	20,250	0.390	12,70
	# 35	0.348	14,900	0.456	14,100	0.570	19,000	0.486	11,000
ECIAL RUMS:	# 26	0.480	9,670	0.264	17,050	0.342	10,650	0.342	14,10
	# 28	0.576	10,650	0.672	12,935	0.360	24,250	0.468	27,90
	# 30	0.564	10,200	0.906	14,450	0.660	26,060	0.612	13,67
	# 32	0.588	13,100	0.288	8,800	0.648	22,800	0.582	19,10
	# 34	0.384	17,950	0.342	20,450	0.354	31,660	0.438	18,35
	# 36	0.906	11,400	0.714	17,200	0.450	15,790	0.588	14,65
ROM SPOUT, AFTER FILLING DRUMS		0.558	13,500	—	—	—			

DSW 296759

STLCOPCB4066672