Aroclor 1254 Electrical Grade

WGK 5/9/67

I. 1954 Experience w/Cassets

	Range	Avg	Spec
Resistivity (@ 100°C)	510 - 50,400	12,100	500 min.
Power Factor (@ 60 cy & 100°C)	0.2 - 4.0	0.7	None
Thermal Chemical Chlorides (3 lots in 4th Qtr)	0.82 - 0.88	0.85	None

II. 1954 Experience to Date w/o Cassets

	Range	Avg	Spec
Resistivity (@ 100°C)	510 - 22,000	8,750	500 min.
Power Factor (@ 60 cy & 100°C)	0.3 - 4.1	1.1	None
Thermal Chemical Chlorides	0.65 - 1.07	0.80	None

0357947

TOWOLDMON0057639