VISCOSITY WORK SHEET

Item 1480 | P.T.No. | Date 3/5/59

Worker Haupt | Polymer Butacite | Solvent 2-B Alcohol

For Mund | Charge 1249 | Temperature 25°C

Viscometer No. A1 | Efflux Time | Weight: Gross 6.5845

Viscometer No. B1 | Efflux Time .1688 | Tare 5.5285

Viscometer No. 331 / 332 | Efflux Time .1776 / 1741 | Net 1.0560

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Inh.visc. Visc. or M.W.
4188.72A	N4	B1	527.0 528.1 530.2 530.7 531.5 (529.9)	89.4
	50A	331	498.6 498.6	88.5
4188.72B	650	A1	563.2 564.4 565.7, 567.8	91.2
	27	332	527.4 527.5 527.4	91.9
4188.80A	596	A1	491.1 491.4 492.8 495.4 497.8 (493.7)	79.5
	AM	332	465.2 466.6 467.3 467.4 468.1 (466.1)	81.4
4188.80B	630	331	491.5 491.8 491.8	87.3
	554	B1	518.0 518.2 518.0	87.2

PC-1

N38538