Data Summary

Aroclor 1242 Lot KH-456 (3-15-68)

Dissipation Factor ~~after 30 mins @ 100°~~

	15 mins	30 mins	45 mins	60 mins	75 mins	90 mins
Lot KH-456	.00606	.00384	.00354	.00336	.00312	.00300

(Test Data on Page 7755)

TOWOLDMON0057053