VISCOSITY WORK SHEET

Item 3919-22 P.T. No. Date 3/21/56

Worker Stanley Polymer Lucite Solvent CH_2Cl_2

For Mead Charge 1329 Temperature 20°C

Viscometer No. III Efflux Time 152.0; 152.1 Weight: Gross 8.6062

Viscometer No. B Efflux Time 159.6; 159.5 Tare 8.4812

Viscometer No. A Efflux Time 170.1; 170.1 Net 0.1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh. Visc. or M.W.
4893-108L	Q4	III	187.6; 187.5; 187.7	1.238 ✓	0.42 ✓
4893-108M	WE	B	199.8; 199.9; 200.0	1.352 ✓	0.45 ✓
4893-108N	M15	III	187.0; 187.1; 187.2	1.232 ✓	0.42 ✓
4893-108O	WK	A	212.0; 212.0	1.246 ✓	0.44 ✓

OK JK

PC-1

3-23-56 Wiley

N38902