VISCOSITY WORK SHEET

Item 2451 | P.T.No. | Date

Worker L. Kay | Polymer Lucite | Solvent EDC

For GEO. L. GRAF | Charge 1242 | Temperature 25°C.

Viscometer No. 1 | Efflux Time 236.3 | Weight: Gross 3.1196

Viscometer No. I | Efflux Time 221.4 | Tare 2.9946

Viscometer No. 2 | Efflux Time 220.2 | Net 0.1250

" " III 248.1

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
5743-1	C6	1	305.1; 305.4; 305.2	1.289	128500
	K-9	I	285.6; 285.7; 285.4; 285.4	1.289	128500
5743-2	A-2	2	268.3; 268.5; 268.1; 268.1	1.219	89000
	5	III	302.5; 302.5	1.219	89000
5743-3	VI	1	283.0; 283.0	1.198 1.213	78500
	108	I	265.2; 265.1;	1.200	79500
5743-FINAL	96	2	270.5; 270.5.	1.229	95000
	531	III	306.2; 306.1;	1.230	95500

PC-1

N38687