VISCOSITY WORK SHEET

Item 2954 | P.T.No. | Date 7-7-54

Worker DanR | Polymer Lucite | Solvent EDC

For GRAF | Charge 1290 | Temperature 25°C

Viscometer No. I | Efflux Time 220.2 | Weight: Gross 3.6190

Viscometer No. 2 | Efflux Time 219.4 | Tare 3.4940

Viscometer No. III | Efflux Time 246.1 | Net 0.1250

A 287.6

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc. or Inh.visc.	M.W.
5851	EO	II	290.5, 291.1	1.170	63,500
	4	A	336.5 330.7	1.170	63,500
5852	N	I	269.8, 269.8	1.225	93,000
	22	2	269.0, 269.2	1.226	93,000
5847	8	III	305.8, 305.9	1.232	96,500
	MIS	A	355.5, 355.6	1.236	99,000

PC-1

N38778