Defender House Paint
Exterior House Paint
White
R.W.
Third

				Actual 3/31/42		Market 3/31/42	
Pigment							
461-S	LIthopone	1200	33.600	3.95	47.40	4.40	52.80
20-L	Magnes. Silicate	642	27.028	0.96	6.16	1.10	7.06
1577	Calc Linoleate Pulp	60	5.100	8.32	4.99	8.00	4.80
Vehicle							
(2351)	Blwn Soya B. Oil	246	30.258	13.90	34.19	13.65	33.58
(48)	Boiled Linseed Oil	1022	127.750	14.75	150.76	17.22	175.99
(440)	Drier	126	16.582	5.68	7.16	6.23	7.85
(348)	Mineral Spirits	1056	157.661	1.55	16.37	1.50	15.84
(12)W	Water	1826	220.320	0.24	4.41	0.24	4.41
U.B.	Ultramar. Blue Base						
		5188	618.299		271.43		302.33
					45.05		50.18
	XXXXXXX		618.299				
			2.56%				
			602.50				
					.451		.502
					.008		.008
					.016		.016
					.475		.526
					.167		.167
					.652		.713

	C.L.	L.C.L.
	1.16	1.22
	.98	1.04
		1.95
OVER 500	1.16	1.12
UNDER 500.		1.28

OPA [redacted]000746

N 4755