CR-48

QUARTER WINDOW GASKET COMPOUNDS FOR LOW TEMPERATURE

TESTING TO BE SENT TO GOODYEAR

MATERIALS	CODE	RHC V-2139	100% X-2 1 V-6003	100% X-2 2 V-6003 X-1
RESIN	1	100 00 ✓	100 00 ✓	100 00 ✓
DOP	6	110 00 ✓	160 00 ✓	80 00 ✓
DOA	8	—	—	30 00 ✓
PARAPLEX G-62	17	3 00 ✓	3 00 ✓	3 00 ✓
CAMEL-WITE	30	60 00 ✓	60 00 ✓	60 00 ✓
VCP 4797 BLK.	105	1 00 ✓	1 00 ✓	1 00 ✓
SYNPRON 241	146	2 00 ✓	2 00 ✓	2 00 ✓
NBR CHEMIGUM D-83	156	—	50 00	50 00
		276 00	326 00	326 00

2 SLABS FROM EACH CUT STRIP OFF SLABS CHECK TENS ELONG DURO SEND REST OF SLABS TO GOODYEAR.

TENSILE	1208	1125	1411
ELONGATION	286	324	423
DURO	55/52	51/47	51/48
MOD 100%	454	346	314
200%	875	649	587
300%	—	1023	900

110 220

CHARDO 00731