VISCOSITY WORK SHEET

Item 2833 | P.T.No. | Date 5-6-55

Worker NH | Polymer Lucite | Solvent EDC

For Graf | Charge 1290 | Temperature 25°C

Viscometer No. I | Efflux Time 221.3 | Weight: Gross 3.6238

Viscometer No. 2 | Efflux Time 219.6 | Tare 3.4988

Viscometer No. III A | Efflux Time 248.0 288.4 | Net .1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Inh. visc. Visc.	or M.W.
14-246	AB	I	275.0, 275.2, 275.1	1.243	102,500 ✓
"	ED	2	273.2, 273.3, 273.3	1.243	102,500
14-247	8	III	308.9, 308.9	1.247	104,500 ✓
"	R	A	361.2, 361.2	1.250	106,500
14-248	TP	I	270.4, 270.4	1.223	91,000 ✓
"	W	2	268.6, 268.8, 268.8	1.226	93,000

PC-1

N38738