# LABORATORY DATA SHEET

Victolex

SUBJECT 342 DATE #164

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge | | | | | .0319 | |
| Compld | | | | | 14.3 | 10-20 |
| Recover | | | | | 71.9 | 40° MIN |
| Tensile strength | | | | | 3330 | 2700 |
| Fuel B 22 hrs | | RT | | | | |
| Thick | | .0343<br>.0313 | | | 9.59 | 20 % MAX |
| Wgt | | 2.20<br>1.82 | | | 20.9 | 30 % MAX |
| Oil #3 - 22 hrs | | RT | | | | |
| Thick | | .0330<br>.0314 | | | 5.1 | 15 % MAX |
| Wgt | | 2.11<br>1.77 | | | 19.2 | 30 % MAX |
| Water | | | | | | |
| Thick | | .0416<br>.0312 | | | 33.4 | 50 % MAX |
| Wgt | 2.55<br>1.78 | | | | 43.3 | 60 % MAX |
| (Below 212) | | | | | | |
| | | | | | 36.8 | |
| | | | | | | |
| Sealability @ 20" Hg. | | | | | | |
| | | | | | | |
| 300 / 57.6 | 400 / 49.4 | 500 / 28.5 | 600 / 21.0 | 800 / 11.3 | 1000 / 8.8 | 1500 / 3.4 | 2000 / .90 |

Seal -

VPD-128-0000661

MADE IN USA VG 2233