1914

VISCOSITY WORK SHEET

Item 1921 | P.T.No. | Date 7/27/54

Worker BRS | Polymer Lucite | Solvent EDC

For Marten | Charge | Temperature 25°C

Viscometer No. 1 | Efflux Time 236.5 | Weight: Gross 5.6375

Viscometer No. 2 | Efflux Time 219.6 | Tare 5.5125

Viscometer No. | Efflux Time | Net 0.1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh. visc. or M.W.
14-86	929	1	285.4, 284.9, 285.5	1.206	82,000
	B-2	2	264.9, 265.1, 265.0	1.209	83,500
14-87	DA1	1	289.1, 289.1	1.221	90,000
	1/8	2	267.7, 267.8	1.219	87,500
14-88	39	1	289.2, 289.2, 289.2	1.222	90,000
	4C	2	268.8, 268.7, 268.7	1.223	90,500
14-89	K-1	1	290.0, 290.0	1.228	94,500
	M18	2	269.7, 269.8, 269.7	1.228	94,500
14-90	509	1	284.8, 285.9, 285.9	1.208	83,500
	M47	2	265.8, 267.8, 267.8, 265.8	1.209	83,500
14-91					
14-92					
			291.3		
5695	51	1	291.5, 291.4, 291.5	1.231	96,000
	51	2	272.6, 272.5, 272.6	1.242	101,500

PC-1

N38610