RESIDUAL VCM IN SLURRIES

DATE	REACTOR	BLEND #	PPM VCM WET	% SOLIDS	PPM VCM DRY BASIS	PRODUCT TYPE	
2-17-79	745	15412	209	58	360	5465	
	742	14	98	68	144	5425	
	744	15	559	59	914	5305	
	743	16	315	58	543	5425	
	741	17	6	59	10	5385	
	742	18	212	62	342	5425	
	~~744~~	~~19~~		~~59~~		~~5305~~	Void
	743	20	430	71	606	5385	
	~~741~~	~~21~~		~~57~~		~~5385~~	Void
	500	37869	42	61	69	5385	
	500	70	44	61	72	5385	
	600	71	24	61	39	5385	
	400	72	15	61	25	5385	
							284

COPY:
CLM
ELK
RBM
JEB
DH
RAF