VISCOSITY WORK SHEET

Item 2849 P.T.No. Date 5-15-55

Worker D Reardon Polymer Lucite Solvent EDC

GRAF For Cameron Charge 1290 Temperature 25°C.

Viscometer No. I Efflux Time 221.1 Weight: Gross 3,6110

Viscometer No. 2 Efflux Time 219.7 Tare 3,4860

Viscometer No. III Efflux Time 248.1 Net 0.1250

A 238.5

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Inh.visc. Visc. or M.W.
1 14-240-RC	11	I	275.4 275.4	1.249 / 1.248 — 103,000 ✓
	0	2	272.1 272.1	1.240 / 1.245 — 101,000
2 14-242-RC	H-7	III	308.9 Appro 313.8 308.7 308.7	1.230 / 1.225 — 96,000 ✓
	10	A	355.3 358.5	1.228 / 1.228 — 96,000
3 14-244-RC	96	I	277.9 277.4 277.4	1.252 — 108,000 ✓
	103	2	274.0 274.1 274.1	1.250 — 106,500
-1 5810-1M	H-17	III	304.6 304.4 304.4	1.228 / 1.228 — 95,000 ✓
	13	A	355.0 354.0 354.0	1.226 / 1.225 — 93,500
5 4819-66	18	I	277.5 277.6	1.250 / 1.252 — 109,000 ✓
	M6	2	274.5 274.3	1.251 — 107,500
258-P	58	I	272.3 272.3	1.232 — 96,500
	C-94	2	270.4 270.4	1.232 — 96,500
254-P	H-13	III	302.0 304.0 302.0	1.217 — 88,500
	X	A	350.0 350.2 350.3	1.213 — 86,500

GRAF

PC-1

N38558