MAY 25, 1977

DATA SHEET
DEMICRONIZED TALC - 2006-01

TEST #	REGULAR JBP 118D		JBP + 0.25% PEG FORM. 3353-112-02 BATCH 468-31-B		JBP-DEMICRONIZED + 0.25% PEG 4365-48	
	POWDER USED-GMS	PEAK CONC. MG/M³	POWDER USED-GMS	PEAK CONC. MG/M³	POWDER USED-GMS	PEAK CONC. MG/M³
1	1.4	0.85	0.9	0.10	1.7	0.05
2	1.5	1.45	0.8	0.10	1.2	0.05
3	1.1	0.50	1.4	0.25	1.5	0.05
4	0.8	0.60	1.1	0.15	1.0	0.05
5	0.7	0.95	1.2	0.10	1.5	0.05
6	1.0	1.75	0.9	0.20	1.7	0.05
7	1.1	0.60	1.4	0.50	1.6	0.05
8	0.7	1.10	1.1	0.20	2.1	0.00
9	1.0	0.55	0.9	0.20	1.9	0.10
10	1.5	0.70	1.0	0.30	1.1	0.05
average	1.08	0.90	1.07	0.21	1.53	0.05
TOTAL MASS COLLECTED FOR 10 TRIALS	3.8 micrograms		1.6 micrograms		0.5 micrograms	
TOTAL EXPOSURE TIME FOR 10 TESTS @ 30 sec	5 minutes		5 minutes		5 minutes	
Average exposure level for all tests	0.76 mg/M³		0.32 mg/M³		0.10 mg/M³	

J&J-0106923

JNJ 000339558