VISCOSITY WORK SHEET

Item _____ P.T.No. _____ Date 10-14-56

Worker L. KAY Polymer Unit. Solvent EDC

For ATKINS Charge 1290 Temperature 25°C

Viscometer No. C Efflux Time 205.2 Weight: Gross 4.7514

Viscometer No. M Efflux Time 184.1 Tare 4.6264

Viscometer No. L Efflux Time 181.2 Net 0.1250

B 168.0

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
4847-108	H2O	L	220.6; 220.5; 220.4	1.217	88,000
	12	C	249.8; 249.8	1.217	88,000
109	14	M	224.8; 224.8	1.221	90,500
	93	B	205.6; 205.6	1.223	91,500

PC-1

N38828