VISCOSITY WORK SHEET

1911

Item 1877 | P.T.No. | Date

Worker BPS | Polymer Butacite | Solvent 2B

For Munn | Charge | Temperature

Viscometer No. AT | Efflux Time .1616 | Weight: Gross 6.5683

Viscometer No. BT | Efflux Time .1688 | Tare 5.5123

Viscometer No. 331 | Efflux Time .17476 | Net 1.0560

332 .1741

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times		Rel. Inh.visc. Visc. or M.W.
✓# 115	574	AT	405.9, 405.5, 405.4		66. 65.4
	C-6	BT	371.8, 372.2		63. 62.8
✓BX 8888	627	331	519.8, 520.2, 520.0		92.
	R	332	446.9, 446.0, 446.4		78.
✓4488-131A	267	AT	462.8, 464.2, 463.9		95.
	71	BT	508.0, 508.8, 508.6		86.
✓4188-143C	A4	331	504.1, 505.6, 505.3		90.
	725	332	546.9, 549.8, 548.9		96.
146A	3	AT	591.4, 583.3, 583.9		94.
	12	BT	485.9, 486.2, 485.8		82.
✓ 146B1	66	331	614.9, 615.3,		100.81 — 109.1
insufficient Sample.					
✓146B2	6	332	482.1, 482.7		84.0 —
insufficient Sample.					

PC-1

N38611