CR-16

PHYSICAL TEST SHEET

STOCK V-3233 MIXED Fact CURED LAB 6X6 TESTED 12-18-84

CURE		STOCK THICK	LBS. %	LBS. %	LBS. %	LBS. %	BREAK	TENS. %	TENS. %	TENS %	TENS %	TENS. BREAK	ELONG	HARD-NESS	SET
ORIG	1	.069										1275	450	54-50	
	2	.069										1250	425		
	3	.069										1300	450		
12-11	1	.071										1200	400	54-50	
	2	.070										1325	440		
	3	.070										1200	400		
-6	1	.069										1300	425	58-55	
10 DOP	2	.070										1275	400		
	3	.069										1350	425		
-7	1	072										1500	375	62-59	
12-13	2	073										1400	380		
	3	072										1500	400		

CHARDO 01957