VISCOSITY WORK SHEET

Item 3926-28	P.T. No.	Date 3/22/56
Worker Stanley	Polymer Lucite	Solvent CH_2Cl_2
For Mead - NR	Charge 1.309	Temperature 20°C
Viscometer No. III	Efflux Time 150.0; 152.1	Weight: Gross 3.6062
Viscometer No. B	Efflux Time 159.6; 159.5	Tare 3.4812
Viscometer No. A	Efflux Time 170.1; 170.1	Net 0.1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh. Visc. or M.W.
4893-108S	11	B	199.8; 199.5; 199.6	1.252	0.45
4893-108T	NEW	A	218.1; 218.0; 217.9	1.280	0.49
4893-108U	96	III	188.8; 188.6, 188.7	1.242	0.43

PC-1

3-23-56