VISCOSITY WORK SHEET

Item 16835-38 P.T.No. Date 11/22/55

Worker AGNES-KAY Polymer Lucite Solvent EDC

For Cameron Charge 1090 Temperature 25°C

Viscometer No. C Efflux Time 274.0; 273.8; 274.0 Weight: Gross 4.7507

Viscometer No. D Efflux Time 223.7; 223.8; 223.7 Tare 4.6057

Viscometer No. E Efflux Time 211.2; 211.0; 211.2 Net 0.1250

M 184.0; 184.0

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
5146-11C	E-4	C	364.0; 364.1; 364.1	1.329	153,000
5146-11D	22	D	314.4; 314.4	1.409	203,000
5146-12A	M-5	E	258.1; 257.9; 257.9	1.221	92,000
5146-12B	4	M	225.3; 225.3	1.222	92,500

PC-1

11-22-55

N38855