**Monsanto** INDUSTRIAL CHEMICALS CO.

FROM (NAME & LOCATION) E. E. Cowell, S. Second St., St. Louis

DATE : November 16, 1971

SUBJECT : MONSANTO CANADA

REFERENCE :

TO : L. D. Press
LPRES

cc: M. W. Farrar, Res. 1
R. R. Darby, Res. 1
R. N. Brell, RBREL
R. W. Bucknell, RBUCK
R. V. Johnson, RJOHN
P.Graham/L.Raether, PGRAH
Farley/Coaker/Orem, CFARL
P. Stordeur, Ghent
J. A. Cannon, Res. 3
R. H. Mills, Res. 3
A. W. Morgan, Res. 3
N. W. Touchette, Res. 3

Three vinyl coated cloth samples were tested for Masland Impact strength. The results are as follows:

| No. | Masland Impact | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 462A | -35°F (6) | -35 | 30% Fail | -37 | 70% Fail |
| 514E | -47°F | -45 | 100% Pass | -50 | 100% Fail |
| 514F | -52°F (3) | -52 | 30% Fail | -55 | 100% Fail |

These samples were tested in the most severe direction.

E. E. Cowell

rz

E. E. Cowell
rz

DSW 587619