VISCOSITY WORK SHEET

2480

Item 2483 | P.T.No. | Date 1-19-55

Worker L. KAY | Polymer Lvcite MMA | Solvent EDC

For MARTIN MEAD | Charge 1290 | Temperature 25°C

Viscometer No. 1 | Efflux Time 236.2 | Weight: Gross 3.1176 — 3.0926

Viscometer No. I | Efflux Time 222.1 | Tare 2.9926 — 2.9926

Viscometer No. 2 III | Efflux Time 219.6 248.1 | Net 0.1250 — 0.1000

5 ml. .29 100 ml

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Inh.visc. Visc. or M.W.	
4595-75E	J-9	1	291.7; 291.7	1.232	96,500
	PDQ	I	273.5; 273.7; 273.7	1.230	96,000
4595-60	1T	2	350.7; 350.8; 350.9	1.600	1,250,000 ~~1,325,000~~
	M10	III	396.8; 396.7; 396.8	1.600	1,250,000 ~~1,325,000~~
B-6	Mb	1	287.5; 287.7; 287.6	1.213	86,500
	K-9	I	269.2; 269.2	1.212	86,000
B-7	M37	2	276.0; 276.0	1.258	111,000
	108	III	313.8; 312.5; 312.7	1.260	112,000

PC-1

N38621