VISCOSITY WORK SHEET

2517
Item 2518 | P.T.No. | Date 1-28-55

Worker NHines | Polymer V | Solvent Formal

For Grail | Charge 1272 | Temperature 25°C

Viscometer No. 149 | Efflux Time 91.0 | Weight: Gross

Viscometer No 370 | Efflux Time 97.4 | Tare

Viscometer No. 606 | Efflux Time 205.4 | Net .0209 g / 25 ml

612 | 218.7

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh. visc. or M.W.
4757-21	21	606	220.5, 220.5	1.076	0.92
	21A	612	234.5, 234.5	1.076	0.92
-30	30	149	96.6, 96.6	1.063	0.76
	30A	370	103.1, 103.2	1.062	0.76

PC-1

N38620