VISCOSITY WORK SHEET

Item	P.T.No.	Date 7/14/55
Worker A. Stanley	Polymer Lucite	Solvent EDC
For Graf	Charge 1290	Temperature 25°C
Viscometer No. I	Efflux Time 220.9	Weight: Gross 3.6166
Viscometer No. 2	Efflux Time 219.2	Tare 3.4916
Viscometer No. III	Efflux Time 247.4	Net .1250
R	287.9	

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
14-277	H-13	I	269.2; 269.2	1.218	~~95,000~~ 89,000
"	8	2	267.5; 267.5	1.219	~~95,500~~ 89,500
14-279	22	III	304.8; 304.8	1.232	97,500
"	10	R	354.2; 354.2	1.232	97,000

PC-1

N38774