1936
1921
1914

VISCOSITY WORK SHEET

Item 1914 | P.T.No. | Date 7/29/54

Worker BPS | Polymer Lucite | Solvent EDC

For Martin (Benzoyl) | Charge | Temperature

Viscometer No. 1 | Efflux Time 235.5 | Weight: Gross 5.6374

Viscometer No. 2 | Efflux Time 218.6 | Tare 5.5124

Viscometer No. | Efflux Time | Net 0.1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh. visc. or M.W.
14-91	E	1	277.7, 277.2, 277.3, 277.2	1.177	68,000
	M35	2	257.9, 257.8, 257.9	1.180	68,500
14-92	VIII	1	283.2, 283.1, 283.1	1.202	80,000
	DZ	2	259.3, 259.1, 259.0	1.185	71,000
5695	kz	1	282.1, 282.1, 282.2	1.198	78,500
	SQ	2	270.8, 270.8, 270.9	1.239	100,500
4121-151 2A	CO	1	290.6, 290.4, 290.5	1.234	97,500
	mcL	2	269.5, 269.3, 269.3	1.232	96,500
4121-151 2B	X	1	288.6, 288.4, 288.6	1.225	92,500
4121-157-2B	506	2	259.1, 260.3, 260.2	1.190	74,000
4121-149-2A	21	1	283.0, 283.2, 283.0	1.202	80,000
2	VI	2	260.8, 260.5, 260.4	1.192	74,500
4121-1492B	J9	1	286.5, 286.5, 286.4	1.217	88,500
" 2B	300A	2	261.0, 261.3, 261.1	1.194	76,000
149-1A?					

PC-1

N38605