67-789

J A Zapp
10:10 AM

NOTED
AUG 16 1972
E. E. S.

4% 39 - 5107
14% RC 5814 14.22 %
long oil alkyd resin

13% H - 596 Ar HC

7.4% W - 609 In yellow Y 733-D dg approx 44% CrO_3
14.9% W - 870 Iron oxide 94%
50.1% W 1005 Kalmac Calcium carbonate
0.07 W - 1003 Bentone 34 Dimethyl dioctadecyl ammonium bentonite (clay

H-39 - 5.43 % Diacetone alcohol

UG 194 27.2%
└ Vinyl soln G 134 in H-39 and H 35 24.5%
└ Vinylite VAGH └ diacetone alcohol └ MEK

(4) UD 5822 24% lead tallate
0.4%

H-172 Cobalt naphthenate
0.1%

N38236