VISCOSITY WORK SHEET

Item 2950 P.T.No. Date 7-7-55

Worker DaR Polymer Waite Solvent EDC

For Mead Charge 1290 Temperature 25°C

Viscometer No. I Efflux Time 320.2 Weight: Gross 3.6173

Viscometer No. 2 Efflux Time 219.4 Tare 3.4923

Viscometer No. III Efflux Time 248.1 Net 0.1250

A 287.6

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
1892-31-12	PT	III	352.5 352.5 352.8	1.42	210,000
	U	A	399.8 400.8 400.8	1.384	190,000
13	W	I	286.0 286.0	1.298	135,000
	H-15	2	284.2 284.2	1.295	132,500
14	88	III	296.3 296.3	1.194	76,000
	∞	A	343.5 343.5	1.194	76,000
15	H-2	I	316.1 315.9	1.435	220,000
	X	2	316.2 315.8	1.440	223,000

PC-1

N38772