REPRODUCED AT THE NATIONAL ARCHIVES

Durafilm Gloss
Interior Gloss
White
I.G.W.
First

				Actual 3/31/42		Market 3/31/42	
Pigment							
461-S	Lithopone	2520	70.56	3.95	99.54	4.40	110.88
2030-T	Titanium Oxide	600	18.54	14.87	89.22	14.80	88.80
547	Aluminum Stearate	12	1.32	25.22	3.03	25.00	3.00
Vehicle							
(48)	Bodied Linseed Oil	894	111.75	14.75	131.87	17.22	153.95
(2325)	Bod.Dehydrtd Castor O.	504	64.06	17.73	89.36	19.05	96.01
(2957)E	Mixing Varnish	1116	146.31	13.66	152.45	15.19	169.52
(348)	Mineral Spirits	1236	184.54	1.55	19.16	1.50	18.54
(440)	Drier	114	15.00	5.68	6.48	6.23	7.10
(152)	Drier	24	3.31	13.66	3.28	14.32	3.44
(1767)	Anti-Skinning Agent	18	2.67	5.79	1.04	5.74	1.03
					595.43		652.27
					98.36		107.75
			618.06				
	fact... XXXXXXX		2.05%				
	al Yi...		605.38				
	Ame...				.984		1.07
	ial ... pe...				.018		.01
	ot ...				.039		.03
	ory ...				1.041		1.13
	... cost ...				.187		.187
	...plete ...				1.228		1.32

		C.L.	L.C.L.
		2.27	2.40
		1.93	2.04
			3.75
	OVER 500.	2.27	2.40
	UNDER 500.		2.52

OPA ■■000752

N 4760