VISCOSITY WORK SHEET

Item 2545	P.T.No.	Date
Worker L. KAY	Polymer Zytel 41	Solvent M-CRESOL
For GOODMAN	Charge 1005	Temperature 25°C.
Viscometer No. 149	Efflux Time 138.8	Weight: Gross 3.1145
Viscometer No. 370	Efflux Time 149.2	Tare 2.9895
Viscometer No.	Efflux Time	Net 0.1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
4705-128 AX	ZE	149	258.0, 257.9, 257.9	1.860	1.24
	BB	370	272.6, 272.8, 272.7	1.830	1.21

PC-1

N38648

