VISCOSITY WORK SHEET

Item 3044 P.T.No. Date 9/15/55

Worker L. Ely Polymer Lucite Solvent EDC

For CAMERON Charge 1.290 Temperature 25°C

Viscometer No. I Efflux Time 240.5 Weight: Gross 4.7545

Viscometer No. 10 Efflux Time 215.5 Tare 4.6295

Viscometer No. III A Efflux Time 247.5 287.6 Net 0.1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh. visc. or M.W.
140-192691L	H2	I	317.4; 317.5; 317.7	1.219	89,500
	25	10	262.9; 262.5; 262.7	1.220	90,000
S	22	III	302.8; 302.7; 303.5	1.225	93,000
	ZZ	A	353.3; 353.3	1.228	94,500
14-222M	H15	I	317.4; 317.5; 317.5	1.218	89,000
	TP	10	260.4; 261.0; 260.6	1.210	85,000
-317M	EO	III	295.4; 295.5; 295.5	1.194	76,000
	14	A	343.6; 343.7; 343.5	1.194	76,000
14-320M	MT	10	260.2; ~~258.7; 259.8~~	1.208	83,000
	L-10	III	299.5; 299.0; 300.5	1.212	85,500
324M	WE	A	352.0; 351.8; 351.9	1.223	92,500
	93	I	~~329.4~~; 318.8; 318.9	1.223	92,000

4.7543
4.6293
0.1250

4.7541
4.6291
0.1250

PC-1

N38804