VISCOSITY WORK SHEET

Item 3105 P.T.No. Date 10-26-55

Worker Stanley Polymer Lucite Solvent EDC

For Commercial Charge 1290 Temperature 25°C.

Viscometer No. 19 Efflux Time 156.3 Weight: Gross 4.7542

Viscometer No. III Efflux Time 242.2 Tare 4.6292

Viscometer No. S Efflux Time 167.8 Net 0.1250

10 212.1 156.3

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
4819-166 I	H16				
	AB X	10	258.6; 258.1; 258.4	1.273	122,500
J	34				
	107 X	III	308.9; 308.9	1.250	106,500
K	VI				
	TP X	S	205.7; 205.6; 205.7	1.225	92,500
L	J-9	19	190.5; 190.4; 190.3	1219	99,500
M	K2	S	205.4; 205.4	1.224	92,000
N	H6	19	191.2; 191.2	1.221	92,000

EC-1

N38811