VISCOSITY WORK SHEET 223

Item 2584 P.T.No. Date 2-25-55

Worker L KAY Polymer Lucite Solvent EDC

For WOLFE Charge 1290 Temperature 25° C.

Viscometer No. 1 Efflux Time 236.0 Weight: Gross 2.4968

Viscometer No. I Efflux Time 221.0 Tare 2.3718

Viscometer No. 2 Efflux Time 219.7 Net 0.1250

II 248.4

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Inh.visc. Visc.	or M.W.
4296 139A	169	1	288.3, 288.6, 288.6	1.222	91,000
	N	I	270.1, 270.1	1.221	90,500 ✓
139B	18	2	270.4, 270.4	1.231	96,000 ✓
	9	II	305.0, 305.0	1.209	95,000
139C	A-2	1	289.7, 289.7	1.227	94,000 ✓
	11	I	271.0, 271.0	1.227	94,000
139D	16	2	268.3, 268.3	1.222	91,000
	X	III	302.6, 302.6	1.219	90,000 ✓

PC-1

N38629