VISCOSITY WORK SHEET

Item 3041 P.T.No. Date 9/14/55

Worker L. KAY Polymer Lucite Solvent EDC

For CAMEO Charge 1290 (260.4) Temperature 25° C.

Viscometer No. I Efflux Time 260.0 (213.9) Weight: Gross 4.7545

Viscometer No. 10 Efflux Time 212.2 Tare 4.6295

Viscometer No. III Efflux Time 246.7 (246.7) Net 0.1250

R 287.8 (287.8)

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Inh.visc. Visc.	or M.W.
14-324 R	EO	I	316.0; 316.1	1.217	88,500
	TW	10	258.1; 258.3	1.217	88,500
-323 R	18	III	300.3; 300.3	1.216	88,000
	XX	R	348.6; 348.8	1.213	86,500
5808	MT	I	320.6; 320.1; 319.8	1.229	95,500
	L10	10	261.4; 261.1; 260.8	1.236	98,500
5808 B	19	III	305.6; 305.3; 305.0	1.237	99,500
	H21	R	~~356.2; 357.8~~ (355.6)	1.237	99,000
5809	R	I	303.9; 303.5	1.242	102,000
	H13	10	264.2; 263.9; 264.0	1.241	101,500

PC-1

N38806

DUP050050247