VISCOSITY WORK SHEET

Item 2921	P.T.No.	Date 7-6-55
Worker Dan	Polymer Lucite	Solvent EDC
For Mead	Charge 1290	Temperature 25°C
Viscometer No. 1	Efflux Time 221.0	Weight: Gross 3.6191
Viscometer No. 2	Efflux Time 220.0	Tare 3.4941
Viscometer No. III	Efflux Time 248.5	Net 0.1250
A	288.6	

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
4893-30-4	30	1	279.5 279.5 279.1	1.266	115,000
	X	2	229.3 280.2 280.2	1.274	120,000
4893-30-5	H-15	III	321.2 322.4 321.1	1.293	131,500
	24	A	370.6 370.6 370.6	1.284	126,000

PC-1

2

N38776