VISCOSITY WORK SHEET

Item 1356-1359	P.T.No.	Date 1/31/56
Worker Stanley	Polymer Lucite	Solvent $C_2H_4Cl_2$
For Cameron	Charge 1329	Temperature 20°C.
Viscometer No. III	Efflux Time 152.0; 152.1	Weight: Gross 3.6074
Viscometer No. 8	Efflux Time 160.0; 159.9	Tare 3.4824
Viscometer No. A	Efflux Time 170.1; 170.1	Net 0.1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
5948-A	13	8	190.5; 190.4; 190.3	1.190	0.35
5948-B	BB	A	206.4; 206.8; 206.7	1.215	0.39
5948-C	VI	III	182.9; 183.0; 182.9	1.202	0.37
5948-D	R	8	199.8; 200.4; 199.9	1.250	0.45

ch JJK

PC-1

2-3-56
[illegible]

N38887