VISCOSITY WORK SHEET

Item 2706 2747 | P.T.No. | Date 4-13-55

Worker L. KAY | Polymer Polymethacrylic Acid Lucite pph. | Solvent SALT SOLUTION EDC

For Doban GRAF | Charge 1290 | Temperature 25°C.

Viscometer No. I | Efflux Time 221.7 | Weight: Gross 3.6283

Viscometer No. 2 | Efflux Time 219.8 | Tare 3.5033

Viscometer No. III A | Efflux Time 248.3 288.1 | Net 0.1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh. visc. or M.W.
5808	30	I	275.6; 275.2; 275.0; 275.2	1.242	102,000
	0	2	272.5; 272.3; 273.2; 272.5	1.242	102,000
5809	62	III	315.5; 316.1; 316.1	1.292	119,000
	34	A	367.0; 366.6; 366.6	1.273	119,500
5810	106	I	274.1; 274.1	1.239	100,500
	H10	2	272.1; 272.0; 272.0	1.239	100,500
4519-177	14				
	0-1				

PC-1

N38731