VISCOSITY WORK SHEET

Item 285B | P.T.No. | Date 5-18-55

Worker DAN R | Polymer Lucite | Solvent EDC

For Cameron | Charge 1290 | Temperature 25°C

Viscometer No. I | Efflux Time 221.0 | Weight: Gross

Viscometer No. 2 | Efflux Time 219.2 | Tare 3.4976

Viscometer No. III | Efflux Time 247.7 | Net .1250

A 288.3 3.6226

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Inh.visc. Visc. or M.W.	
HE 5795	H-7	I	268.3; 268.3	1.216	88000
	H-8	2	267.9; 269.7; 268.0 268.1	1.220	90000
140-182 Y50	21	III	304.0; 304.1	1.230	95500
	XX	A	354.9; ~~357.3; 359.6~~ 354.8 354.8	1.230	95500
100 7625	13	I	266.4; 266.5; 266.2	1.208	84000
	14	2	264.1; 264.0; 263.9	1.204	82000

PC-1

274
13

N38557