VISCOSITY WORK SHEET

Item 2988 | P.T.No. | Date 7-30-55

Worker E.J. Mullaney | Polymer Lucite | Solvent EDC

For Rundquist | Charge 1290 | Temperature 25°C

Viscometer No. 1 | Efflux Time 260.4 | Weight: Gross 5.1961

Viscometer No. 2 | Efflux Time 219.4 | Tare 5.0651

Viscometer No. 3 | Efflux Time 247.9 | Net 0.1250

A 287.8

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Inh.visc. Visc.	or M.W.	
4819-123 B9GA	N	1	324.7 - 324.8	1.247	105,000	Repeat ✓
	96	3	300.0 - 303.1 - 300.1	1.211	85,000	
JL 5862	VL	A	349.3 - 350.0 - 350.0	1.215	87,500	✓
	H5	1	316.0 - 316.8 - 316.0	1.214	87,000	✓
JL 5863	W	2	266.7 - 268.0 - 267.8 - 266.7	1.216	(391) 88,000	✓
	H-16	A	351.6 - 355.5 - 351.8 (351.7)	1.222	91,000	✓

PC-1

4100

N38760