1219

VISCOSITY WORK SHEET

Item	P.T.No.	Date 6/24/54
Worker BPS	Polymer Lucite	Solvent EDC
For Martin	Charge 1242	Temperature 25°C
Viscometer No. 1	Efflux Time	Weight: Gross 5.6395
Viscometer No. 2	Efflux Time	Tare 5.5145
Viscometer No.	Efflux Time	Net 0.1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Inh. visc. Visc. or M.W.	
5681	6X8	1	289.7, 289.7	1.225	92,000
	Y1	2	269.4, 269.6, 269.3	1.225	92,000
5682	508	1	287.8, 288.2, 288.5, 288.5	1.226	92,500
	123	2	267.5, 268.1, 268.5, 268.5	1.226	92,500
5683	50	1	292.4, 292.4	1.238	100,000
	M23	2	272.0, 272.0	1.240	100,500

PC-1

N38597