6.1992 MI

VISCOSITY WORK SHEET

Item 144 - 149 P.T.No. Date 1 | 6 | 56

Worker Stanley Polymer Lucite Solvent $CHCl_3$

For Cameron Charge 1.3099 Temperature 20°C

Viscometer No. III Efflux Time 152.1; 151.9 (150.0) Weight: Gross 3.6085

Viscometer No. C Efflux Time 168.1; 168.1 (168.0) Tare 3.4835

Viscometer No. 8 A Efflux Time 159.0; 159.1 (159.2) (167.7) 167.6; 167.5 Net 0.1250 / 1 cc

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh. visc. or M.W.	
5146-24-A	14	III	190.9; 191.0; 190.8	1.256	0.46	✓
5146-24-B	H5	C	211.1; 211.0; 211.1	1.255	0.45	✓
5146-24-C	998	8	203.5; 203.5	1.278	0.49	✓
5146-24-D	0-1	A	217.0; 217.1; 217.2	1.296	0.52	✓
5146-24-E	DZ	III	194.4; 194.5; 194.5	1.279	0.49	✓
5146-24-F	BB	C	214.5; 214.6; 214.7	1.277	0.49	✓

PC-1

1-9-55 MAJ

N38882