VISCOSITY WORK SHEET

3094

Item — P.T.No. Date 10/18/55

Worker Agnes Kay Polymer Lucite Solvent EDC

For Atkins; Zeigler Charge 1290 Temperature 25°C

Viscometer No. 10 Efflux Time 215.9 Weight: Gross 5.1880

Viscometer No. M Efflux Time 183.3 Tare 5.0630

Viscometer No. L Efflux Time 180.5 Net 0.1250

C 204.5

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
4847-110	13	10	259.9; 260.2; 260.2	1.218	89,000
"	#	M	222.6; 222.9; 222.9	1.216	88,000
4847-111	E0	L	221.0; 221.2; 221.2	1.225	92,500
"	L-10	C	250.8; 251.3; 251.3	1.228	95,000
5028-74	K-9	M	210.5; 210.5	1.150	53,500
"	2	L	207.8; 207.5; 207.8	1.150	53,500

PC-1

N38827