REPRODUCED AT THE NATIONAL ARCHIVES

RADE NAME: KILBOURN FLAT WALL
ATEGORY: FLAT WALL PAINT
OLOR: WHITE
UMBER: 203
UALITY: SECOND

LBS.	GALS.					
igment				68%		
12	1.32	Calcium Linoleate	.0017		.075#	.90
17½	2.22	Aluminum Palmitate	.0028		.23#	3.968
3300	126.72	Titanox Calcium	.1615		.0575#	189.75
580	35.23	Dicolite L	.0450		.023#	13.34
3270	137.34	Metronite	.1750		.009	29.43
			.2860			
ehicle				32%		
942	125.58	Bodied Fish Oil Mix	.1606		.675	84.767
510	65.37	Ester Gum Sol	.0833		.48	31.378
1550.3	238.5	Oleum Spirits	.304		.085	20.273
50.4	6	Lead Soligen Drier	.0077		.834	5.004
11.3	1	Cobalt Soligen Drier	.0012		1.671	1.671
21.4	3	Bodying Oil	.0038		.663	1.989
286	41.4	Enamel Solvent	.0528		0745	3.084
			.6128			
0550.7	783.68		.9928			385.552
	15.67	- 2% Mfg. Loss				
	768.	Material Cost per Gallon -				.502
		Direct Labor Cost -				.042
		Factory Overhead -				.067
		Bulk Cost per Gallon -				.611
		Complete Package Cost				.108
		Factory Cost in Package per Gallon -				.719