VISCOSITY WORK SHEET

Item	P.T.No.	Date 6/13/55
Worker A. Stanley	Polymer Lucite	Solvent EDO
For Graf	Charge 1290	Temperature 25°C
Viscometer No. I	Efflux Time 221.0	Weight: Gross 3.6192
Viscometer No. 2	Efflux Time 219.3	Tare 3.4942
Viscometer No. III / A	Efflux Time 247.9 / 288.3	Net .1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
5821	H-15	I	275.2; 275.2	1.244	103,000
"	0-1	2	273.6; 273.3; 273.3	1.244	103,000

PC-1

N38752