VISCOSITY WORK SHEET

Item 1948 | P.T.No. | Date 8-13-54

Worker NH | Polymer Butasite | Solvent 2B Alcohol

For Larson | Charge | Temperature 25°

Viscometer No. AT | Efflux Time 0.1616 | Weight: Gross 6.5642

Viscometer No. BT | Efflux Time 0.1688 | Tare 5.5082

Viscometer No. 331 | Efflux Time 0.1776 | Net 1.0560

332 | 0.1741

	Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Inh.visc. Visc. or M.W.	
1	6-BAC-51	Tish	AT	266.2, 266.2	43.0	✓
2	"	1954	BT	256.0, 256.1,	43.2	
3	" 55	XY	331	374.5, 376.6, 377.0	67.0	✓
4	"	638	332	366.8, 366.9	64.0	
5	" 56	B-1	AT	311.9, 312.0, 311.8	50.4	✓
6	"	BBD	BT	306.6, 309.8, 310.4	52.2	
7	" 57	1	331	329.4, 329.3,	56.6	✓
8	" "	C-2	332	340.6, 340.7	59.4	
9	" 65	ST	AT	360.2, 360.5, 361.0	58.2	✓
10	" "	C-6	BT	349.2, 349.7, 349.8	59.0	
11	" 70	MM	331	312.4, 314.3, 313.8	55.8	✓
12	" "	13	332	314.6, 314.5, 314.7	54.9	
13	" 75	8	AT	324.8, 325.0, 325.0	52.5	✓
14	" "	841	BT	311.7, 312.2, 312.0	52.3	

PC-1

N38613