PLAINTIFF'S EXHIBIT FOS-441

FOSECO, INC.

EXPERIMENTAL RECIPE

PRODUCT XS-1534

CLASS PROTEX

DATE 7/18/73

R.M. CODE NO.	%	SHRINKAGE	MATERIAL PER CWT.	MATERIAL PRICE PER CWT.	MATERIAL PRICE PER CWT.
X2782	0.00		7	} Trial	+ lb
177A	5.23		38		
131D	41.21		300		3 bags.
X1790	10.33		75		1½ bags.
X3562	34.43		250		5 bags.
7.4C	6.88		50		½ bag.
X1281	0.32		2.3		3 fillers.
X3568	0.55		4.0		5 fillers.
			726.3		

Price ¢/lb → 3.8

Mix time → 8.3

Density → 0.68

Mix lb. → 1.6

Dry lb → 285

Set Time Index → 0%

Swell → 1%

Total Material Cost Per Unit	
Labor Cost Per Unit	
Overheads	
Containers	
TOTAL COST	

MANUFACTURING INSTRUCTIONS: (1) Pulp all raw materials except X3568 for 2-3 min in 400 gal. water.

(2) Add X3568 and pulp for 2 min.

(3) Water to final level; Discharge.

ORDER NO. _____

DATE _____

QUANTITY _____