Table II

SIZE DISTRIBUTION OF CHRYSOTILE FIBERS IN BRAKE DRUM DUST (LENGTH)

Fibers counted and measured at 42,000X
(all fibers had diameters from 250Å to 500Å)

Sample	750-1500Å	1500-2250Å	2250-3000Å	3000-3750Å	Total
1	40%	34%	11%	11%	96%
2	32	23	32	--	87
3	20	25	25	--	70
4	26	37	26	7	96
5	57	17	4	--	78
6	23	9	12	12	56
7	50	26	21	2	99
8	29	30	21	17	97
9	6	41	18	10	75
10	11	6	31	31	79

8000 0213

PRODUCED BY FORD