REPRODUCED AT THE NATIONAL ARCHIVES

Duramix
Int. & Ext. Floor & Deck
Grey
A-3265
Second

				Actual 3/31/42		Market 3/31/42	
Pigment							
RW-270	Titanium Oxide	150	4.275	14.87	22.31	14.87	22.31
2233-M	Titanium Oxide	300	8.580	14.87	44.61	14.80	44.40
1817	Trtd. Calc Carbonate	900	40.770	1.70	15.30	1.90	17.10
BY-10	Chr. Yellow Veh. Base	10	.552	19.24	1.92	19.24	1.92
1115 Base	Lampblack Veh Base	200	24.800	12.40	24.80	12.82	25.64
Bw-21	Lithopone Veh. Base	140	8.148	6.01	8.41	6.52	9.13
Vehicle							
X-70577	Grinding Varnish	1442	191.786	12.36	178.23	13.93	200.87
(2951)R	Mixing Varnish	2427	343.178	6.82	165.52	7.45	180.81
(183)	Drier	114	15.550	6.22	5.95	5.25	5.99
(1767)	Anti-Skinning Agent	36	8.332	5.79	2.08	5.74	2.07
					469.15		510.24
		5719	642.981		74.82		81.38
	XXXXXX		642.981 2.49% 627.				
					.748		.81
					.011		.01
					.024		.02
					.783		.84
					.187		.18
					.970		1.03

	C.L.	L.C.L.
	1.84	1.94
	1.57	1.65
		3.10
OVER 500	1.84	1.94
UNDER 500		2.04

OPA [redacted]000761

N 4768