REPRODUCED AT THE NATIONAL ARCHIVES

Duramix Quick Drying Enamel
Interior Trim Enamel
White
S.G.W.
Second

				Actual 3/31/42			
Pigment							
461-S	Lithopone	900	25.200	3.95	35.55	4.40	39.60
2030	Titanium Oxide	900	27.810	14.87	133.84	14.80	133.20
Vehicle							
(5091)	Bleached Linseed Oil	276	35.797	11.38	31.41	13.62	37.69
X-70576	Rosin Mixg. Varnish	1080	137.376	4.34	46.87	4.62	49.90
(348)	Mineral Spirits	432	64.498	1.55	6.70	1.50	6.48
FW(277)	Heavy Bod Lins. Oil	294	36.074	16.56	48.69	16.56	48.69
(851)	Mixing Varnish	1992	279.079	11.41	227.29	12.80	254.98
(2241)	Drier	90	12.961	10.84	9.76	11.14	10.03
(152)	Drier	14	1.931	13.66	1.91	14.32	2.00
)1767)	Anti-Skinning Agent	36	5.332	5.79	2.08	5.74	2.07
					544.10		584.54
		6014	626.048		90.61		97.34
			626.048				
	XXXXXXX		4.08%				
			600.50 Gals.				
					.906		.9
					.022		.0
					.048		.0
					.976		1.0
					.187		.1
					1.163		1.2

		C.L.	L.C.L.
		1.97	2.07
		1.88	1.76
			3.25
	OVER 500	1.97	2.07
	UNDER 500		2.19

OPA 000754

N 4762