VISCOSITY WORK SHEET

Item 2955 P.T.No. Date

Worker A. Stanley Polymer Lucite Solvent EGE

For Mead Charge 10.90 Temperature 25°C

Viscometer No. I Efflux Time 240.3 Weight: Gross 3.6166

Viscometer No. II Efflux Time 219.2 Tare 3.4916

Viscometer No. III Efflux Time 247.7 (288.1) Net 0.1250

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
4893-7920	8	I	305.6; 305.8; 305.7	1.178	68,500
"	7	II	257.0; 257.2; 256.9	1.173	68,500
-7829	5	III	310.8; 312.4; 312.8	1.061	118,500
"	2	IV	364.8; 364.3	1.064	114,900

PC-1

N38764

DUP050050204