16796-800 ✓
16795 ✓
16754-55 ✓

VISCOSITY WORK SHEET

Item 16678-81	P.T.No.	Date 12/16/55
Worker Stanley	Polymer Lucite	Solvent $CHCl_3$
For Cameron	Charge 1290	Temperature 20°C.
Viscometer No. III	Efflux Time 152.5 152.2	Weight: Gross 4.7500
Viscometer No. 0	Efflux Time 137.8 137.9	Tare 4.6250
Viscometer No. C 8 A	Efflux Time 167.9 167.7 169.6;169.6 170.3;170.5	Net 0.1250 /25cc

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh.visc. or M.W.
5146-15A	W	III	193.6;193.5	1.269 ✓	0.48
5146-15B	M15	0	174.9;174.8	1.268	0.48
5146-15C	AY	C	212.2;212.1	1.265	0.47
5146-15D	10	8	200.8;200.8	1.185 ✓	0.34
5146-16A	TP	A	215.1;215.1	1.263	0.47
5146-16B	A99	III	191.5;191.6	1.258	0.46
5174-6A	106	0	174.1;174.2	1.267	0.47
5174-6B	17	C	213.3;213.3	1.271	0.48
5174-6C	14-6	8	204.7;204.6	1.208 ✓	0.38
5174-6D	14	A	215.6;215.6	1.263	0.47
5174-6E	4C	III	192.9;192.9	1.268	0.47
5174-6F	PDQ	0	177.1;177.1	1.285	0.50

PC-1

12-19-55
[illegible]

N38867

DUP050050314